

Coverfilm One Way Vision



COVERFILM ONE WAY VISION

Coverfilm One Way Vision ist ein klares glänzendes PVC Laminat, welches speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich sowie für Fahrzeugbeschriftungen **auf flachen oder gewölbten Oberflächen**. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Nicht vergessen: Im Hinblick auf den Schutz der perforierten Fensterfolie gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Verunreinigungen ist das Laminat unverzichtbar und bietet perfekte Transparenz sogar bei Regen.

Anwendungsbeispiele:


- ◇ für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf ebenen oder gewölbten Oberflächen aufgebracht werden
- ◇ speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- ◇ empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern

Vorteile:

- ◇ Für alle Druckverfahren geeignet wie solvent, eco-solvent, Siebdruck und UV härtende Tinten
- ◇ **TÜV ABG** : Continental Grafex Ltd. besitzt eine vom Kraftfahrt-Bundesamt ausgestellte ABG ~ D 5453 nach der Strassenverkehrszulassungsverordnung für das Laminat in Kombination mit der panoRama Fensterfolie
- ◇ **UTAC 2003**

Material

- PVC Laminat
- 50 µ
Breite:
1.06 / 1.372 / 1.52 m
- Genehmigung UTAC 2003 und TÜV ABG
- Rollenlänge:
50 m
- klarer, permanenter Acrylkleber (auf Solvent-Basis)



Druckverfahren

- digital
- solvent
- eco-solvent
- UV härtende Tinten
- Siebdruck



Laminierung

Kalt

Rückseitiger Liner

- einseitig silikonisierter klarer Polyesterfilm

TECHNISCHE DATEN

Materialstärke : 50 Mikron (+/- 10%)

Stärke der Rückseite : 30 Mikron / 46 g/m² +/- 10%

Schrumpfung: 0%

Min. Anbringungstemperatur: +10°C

Verwendungstemperatur: -10°C à +110°C

Kohäsion : hoch

Klebkraft: mittel

Endgültige Kohäsion : hoch

Chemische Resistenz: keine Effekte

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise/Verklebeanleitung für panoRama. Bei der Applikation an Fahrzeugen empfehlen wir zudem die Verwendung eines Kantenschutzbandes. Das Benutzen des Heckscheibenwischers über die Folie kann zu mechanischen Beschädigungen führen. Die Benutzung des Wischers wird nicht empfohlen.

Stellen Sie sicher, dass der Druck vor dem Laminieren vollständig getrocknet ist. Während der Lagerung in Rollenform kann eine schwach erkennbare Marmorierung im hochglänzenden Laminat auftreten, welche aufgrund der Weichheit des Films selber entsteht. Dieser Effekt wird ein bis zwei Tage nach dem Laminiervorgang von selber verschwinden. Mit geringer Hitze kann dieser Effekt schneller beseitigt werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Material um, damit ein Verzug beim Laminieren ausgeschlossen werden kann und verarbeiten Sie das Material mit möglichst wenig Spannung. Bei Verwendung von herkömmlicher Hitze (z. B. Haartrockner) kann der Marmoriereffekt auch sofort beseitigt werden. Durch das Ausgasen der Druckfarbe kann während ca. einer Woche eine leichte Trübung sichtbar sein.
